



ULTRA-COLOR mit X.I.Q. Einfach professionelle Oberflächen. X.I.Q. – die intelligente Systemtechnologie aus innovativen Produkten und speziell dafür entwickelten Werkzeugen.

**Zu Ihrer Information – Produkteigenschaften:**

ULTRA COLOR ULTRA BUNTLACK bietet ein Lackierergebnis wie vom Profi – das perfekte Oberflächenfinish und die leichte tropffreie Anwendung macht lackieren einfacher denn je. Die hohe Schlag- und Stoßfestigkeit sorgt für eine lang anhaltende perfekte Oberfläche.

**Produktleistung**

- Hervorragender Verlauf
- Tropffreie Anwendung
- Sehr gute Farb- und Glanzstabilität
- Hohe Schlag- und Stoßfestigkeit<sup>1)</sup>
- Schnelle Trocknung

**Anwendungsbereich**

- Zur Renovierung intakter Altlackierungen wie Türen, Möbel, Tore, Zäune
- Für Neuanstriche auf unterschiedlichsten, grundierten Flächen

	Untergrund	Vorbereitung	Grundierung	Deckschicht
SYSTEM AUFBAU	Holz	In Faserrichtung schleifen, gründlich reinigen, austretende Stoffe entfernen. Scharfe Kanten brechen.	ULTRA GRUNDIERFARBE	ULTRA BUNTLACK
	Eisen	Kurz anschleifen, säubern mit Metallreiniger.	ULTRA GRUNDIERFARBE	
	Zink	Kurz anschleifen, säubern mit Zink- oder Haushaltsreiniger mit Salmiakgeist-Zusatz.		
	Aluminium	Kurz anschleifen, säubern mit Nitroverdünnung.		
	Kunststoff	Reinigen und anschleifen.	Kunststoffgrund	
Altanstrich	Altanstrich anschleifen und/oder anlaugen. Nicht tragfähigen Altanstrich entfernen.			

**EIGENSCHAFTEN**

Vor Gebrauch gut aufrühren. Nicht unter +7 °C verarbeiten. Werkzeuge mit Wasser reinigen.

Wasserverdünnbar	Innen & Außen	Verbrauch <sup>3)</sup> : pro m <sup>2</sup> ca. 90 – 110 ml	<sup>1)</sup> Nach 24 Stunden. <sup>2)</sup> Unter Normalbedingungen, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit. <sup>3)</sup> Bei Neuanstrich ist mit einem erhöhten Verbrauch zu rechnen.
Staubtrocken <sup>2)</sup> : nach ca. 4 Std. / Überstreichbar <sup>2)</sup> : nach ca. 24 Std.	Im Kreuzgang aufbringen	ULTRA-COLOR Pinsel oder Roller	

**Sicherheit zuerst – Arbeiten und Entsorgen:**

Lagern Sie dieses Produkt für Kinder unzugänglich. Halten Sie auch bei der Verwendung schadstoffarmer Lacke die üblichen Schutzmaßnahmen ein: Sorgen Sie während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Lacke ist zu vermeiden. Augen und Haut bei Berührung sofort gründlich mit viel Wasser aus- bzw. abspülen. Bei Schleifarbeiten (Staubfilter P2), Staubbenebel nicht einatmen – aufgeführte Schutzmaske tragen! Entsorgung: Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit warmem Wasser und evtl. Haushaltsreiniger säubern. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingtrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. Abfallschlüssel-Nr. EWC 080120. Lagerung: Gebinde dicht verschlossen, trocken und kühl nicht unter +7 °C lagern.

**Inhaltsstoffe:**

Alkydemulsion, organische/anorganische Pigmente, Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Trockenstoff (Eisenkomplex), Konservierungsmittel(Benz-/Methyl/Chlormethyl-Isothiazolinon).

Enthält Isothiazolinonderivate (Konservierungsmittel), diese können allergische Reaktionen auslösen. Beratung für Isothiazolinallergiker unter Brand.IQ.Tel.: + 49 2541 744 9833.

**Sonstige Informationen:**

- EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/d): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 80 g/l VOC.
- Weitere Informationen zu den Produkten der Marke ULTRA-COLOR erhalten Sie auf unserer Homepage: <http://www.ultra-color.com>
- **Hergestellt** unter Beachtung der Hygienevorschriften der Lebensmittelindustrie durch Zertifizierungen der LGA Nürnberg. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Webseite: <http://www.lga.de>
- **Info-Telefon:** + 49 2541 744 9833