



ULTRA-COLOR mit X.IQ. Einfach professionelle Oberflächen. X.IQ – die intelligente Systemtechnologie aus innovativen Produkten und speziell dafür entwickelten Werkzeugen.

Zu Ihrer Information – Produkteigenschaften:

ULTRA COLOR ULTRA HOLZSCHUTZFARBE ist der farbig-deckende, seidenmatte Premium-Holzlack für den schützenden und gleichzeitig dekorativen Holzanstrich im Außenbereich. Die spezielle Rezeptur auf Basis der innovativen Klimamembran-Technologie sorgt für Langzeit-Witterungsschutz bis zu 12 Jahren.

Produktleistung

- Bis zu 12 Jahre wetterbeständig¹⁾
- Klimamembran-Technologie: Stark wasserabweisend und hoch atmungsaktiv
- Stoß- und schlagfest
- Dauerelastisch
- Schnell trocknend

Anwendungsbereich

- Ideal geeignet für Giebel, Türen, Fensterläden, Holzhäuser, Zäune, Möbel und Verkleidungen.

Untergrund muss tragfähig, sauber, fest, trocken, fett- und wachsfrei sowie frei von geschlossenen Lackfilmen sein. Kleine Risse mit Schnellspachtel ausgleichen. Vor jedem Anstrich Untergrund leicht anschleifen und reinigen.

SYSTEM AUFBAU	Untergrund	Vorbereitung	Grundierung	Deckschicht
	Holz	In Faserrichtung schleifen, gründlich reinigen, austretende Holzinhaltstoffe entfernen.	ULTRA HOLZISOLIERGRUND	ULTRA HOLZSCHUTZFARBE
Altanstrich	Altanstrich anschleifen und/oder anlaugen. Nicht tragfähigen Altanstrich entfernen.			

EIGENSCHAFTEN	Vor Gebrauch gut aufrühren. Nicht unter +7 °C verarbeiten. Werkzeug mit Wasser reinigen.			¹⁾ Abhängig von Konstruktion, Wetterbelastung und einer sachgemäßen Verarbeitung. ²⁾ Unter Normalbedingungen, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit. ³⁾ Bei Neuanstrich ist mit einem erhöhten Verbrauch zu rechnen.
	Wasserverdünnbar Außen Staubtrocken ²⁾ : nach ca. 4 Std. / Überstreichbar ²⁾ : nach ca. 24 Std. Im Kreuzgang aufbringen Verbrauch ³⁾ : pro m ² ca. 90 – 110 ml ULTRA-COLOR Pinsel oder Roller			

Sicherheit zuerst – Arbeiten und Entsorgen:

Lagern Sie dieses Produkt für Kinder unzugänglich. Halten Sie auch bei der Verwendung schadstoffarmer Lacke die üblichen Schutzmaßnahmen ein: Sorgen Sie während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Augen und Haut bei Berührung sofort gründlich mit viel Wasser aus- bzw. abspülen. Bei Schleifarbeiten (Staubfilter P2), Staubbenebel nicht einatmen – aufgeführte Schutzmaske tragen! Entsorgung: Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit warmem Wasser und evtl. Haushaltsreiniger säubern. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. Abfallschlüssel-Nr. EWC 080120. Lagerung: Gebinde dicht verschlossen, trocken und kühl nicht unter +7 °C lagern.

Inhaltsstoffe:

Reinacrylatdispersion, organische/anorganische Pigmente, Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Trockenstoff (Mangankomplex), Konservierungsmittel (Benz-Methyl-/Chlormethyl-Isothiazolinon).

Enthält Isothiazolinonderivate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen (Konservierungsmittel). Beratung für Isothiazolinallergiker unter Brand.IQ, Tel.: + 49 2541 744 9833.

Sonstige Informationen:

- **EU-Grenzwert** für dieses Produkt (Produktkategorie A/e): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 80 g/l VOC.
- **Weitere Informationen** zu den Produkten der Marke ULTRA-COLOR erhalten Sie auf unserer Homepage: <http://www.ultra-color.com>
- **Hergestellt** unter Beachtung der Hygienevorschriften der Lebensmittelindustrie durch Zertifizierungen der LGA Nürnberg. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Webseite: <http://www.lga.de>
- **Info-Telefon:** + 49 2541 744 9833